



Den Braven Sealants

Technický list 07.92 **Plastifikátor betonů - speciál**



Výrobek Jednosložková superplastifikační a ztekující přísada na bázi modifikovaných syntetických polymerů. Určený pro výrobu betonových výrobků. Usnadňuje výrobní proces zlepšuje kvalitu hotových výrobků.

Vlastnosti

- Zlepšuje zhutňování;
- Zlepšuje zpracování;
- Lepší jakost (uzavřenost) povrchu;
- Snižuje propustnost a nasákavost, zvýšení jeho odolnosti vůči klimatickým a chemickým vlivům;
- Omezení tvorby výkvětů na betonu;
- Zvýšení intenzity a stálosti zabarvení barevného betonového zboží;
- Má nivelační schopnosti;
- Zvyšuje počáteční a konečné pevnosti a hutnost betonu;
- Snižuje výskyt smršťovacích trhlin a paropropustnost betonů a cementem pojených hmot;

Použití

- Pro tuhé až zvlhké konzistence betonu;
- Pro architektonické a pohledové betony;
- Pro výrobu prefabrikovaného betonu - zámkové dlažby, betonových dlaždic, betonových trub, betonového lícového zdiva, umělého kamene, dekoračních betonových dílců apod.;
- Pro výrobu injektážních hmot, pohledové betony a zámkové dlažby;
- Vhodný na betony určené pro podlahové vytápění;
- Vhodný pro piloty, injektáže, příjezdové rampy a garážová stání;

Balení Kanystr 25 kg, sud 215 kg a kontejner 1000kg
Barva Žlutohnědá

Technické údaje

Základ	-	deriváty karboxylových kyselin a tenzidy
Konzistence	-	kapalina
Hustota	kg/l	1,03 (při 20°C)
Obsah chloridů	%	0
Provzdušnění	%	< 1 (v zvlhlých směsích)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40
Skladovatelnost	měsíce	12 (při teplotách od +0°C do +50°C chráněných před mrazem a přímým slunečním zářením.)
Dávkování	litrů	0,25 – 0,75 (na každých 100kg cementu pro betony)

Pokyny Příklad se přidává při míchání přímo do hotové cementové směsi nebo do záměsové vody. Dobu míchání je nutno prodloužit o cca 2-3 min., z důvodu rovnoměrnosti rozložení přípravku a homogenizaci betonové směsi.

Upozornění V případě zmrznutí před použitím je třeba přísadu před upotřebením řádně rozmrazit a promíchat.

Čištění Materiál : ihned vodou
Ruce: pasta na ruce, mýdlo a voda

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 07.92».

Aktualizace Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 01.11.2007

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz